

Schleusner

Lehm-Edelputz - weiß

Lehmdünnlagenbeschichtung nach DVL TM o6

Innenraumgestaltung mit weißer
Lehm-Dünnlagenbeschichtung

Lehm-Edelputz weiß:

- maschinengängig
- 2 mm Auftrag
- feuchtigkeitsregulierend

Eigenschaften*	weiß
Gebinde [Pulver]	25 kg-Sack 1 t BigBag
Austragsstärke	max. 2mm
Reichweite	9 m ² /25kg Sack 1,4 kg/m ² pro mm
Wasserbedarf	0,3l/kg 7,5l/Sack
Trockenabrieb	<0,7g
Quellzeit	20 min
Liefereinheit	42 Sack/Pal

Zusammensetzung

maschinengängige Fertigmischung aus
weißen Tonmineralen, Sand, Zellulose und
Pflanzensträke

Eigenschaften

- hoch diffusionsoffen
- maschinengängig
- feuchtigkeitsregulierend
- Zugabe von Effektmaterial möglich

Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig.
Angerührt abgedeckt mindestens 24h
verarbeitbar

*Naturprodukt - kann je nach Charge variieren

Verarbeitungsanleitung

1. Betrachtung des Untergrundes

- Der Untergrund muss sauber, saugfähig, frei von durchschlagenden Stoffen, fest und trocken sein.
- Putzflächen müssen abgebunden und ausgetrocknet sein und alte Anstriche sind vor Anwendung zu entfernen.
- Bei schlechter Einschätzbarkeit des Untergrundes ist eine Probefläche zu erstellen.

2. Aufbereitung und Wasserverbrauch

- Erst sauberes Wasser in ein Gefäß geben. Anschließend Pulver schrittweise unter Rühren einstreuen.
- Anschließend mindestens 2 Minuten durchgehend rühren.
- Nach ca. 20 minütiger Quellzeit nochmals umrühren und anwenden.
- Je nach Konsistenz und Anwendung kann zusätzlich Wasser hinzugegeben werden.

3. Verarbeitung

- Stark saugende Untergründe und Gipsplatten vorher grundieren (Schleusner fein)
- Zu verputzende Wand muss eben und homogen sein
- Edelputz mit Edelstahl-Glättkelle aufziehen, sauberes Werkzeug nutzen!
- Nach dem Anziehen mit Schwammreibebrett abschwämmen (nach 20-60 min)
- Trocknung mindestens 48h

Hinweis

- Der Lehm-Edelputz ist ein Naturprodukt und kann natürlichen Schwankungen unterliegen.
- Dieses Datenblatt versteht sich als Hilfestellung und besitzt keine rechtliche Gültigkeit.

Stand: August 2025